



Műszaki katalógus

2017. augusztus

Knauf Flächenspachtel

Gipszbázisú kézi simító habarcs



Alapanyag

Anyagösszetétel

A Knauf Flächenspachtel poralakú kézzel bedolgozható simító glettanyag.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen kb. 6 hónapon keresztül tárolható.

Fagytól óvjuk!

Szállítási egységek

Zsák, 25 kg

Alkalmazási terület

A Knauf Flächenspachtel beton, meglévő vakolat, pórusbeton áthúzására, simítására alkalmas:

- Gipsz alapú falak Q3-Q4 minőségű befejező glettelésére
- Nagyobb felületek finom gletteléséhez és áthúzásához
- Festési munkák előtti utolsó gletteléshez
- 2-5 mm vastag simítás készítésére
- Betonfelületek simítása, áthúzására
- Vakolt felületek áthúzására

Tulajdonságok

- Poralakú, zsákos kiserelésű
- Minden felületre alkalmas
- Könnyen alakítható konzisztencia
- Hosszú nyitott idő
- Magas tapadó képesség
- Jól csiszolható

Bedolgozás

Fogadófelület

A bekevert glettanyag csak szilárd, száraz, pormentes felületre hordható fel. A hiányos, sérült felületi részeket gipszbázisú, a felülethez illeszkedő szemcséjű habarccsal javasolt kitölteni. Málló, porló betonfelületek tisztítandók, a leváló részeket el kell távolítani és a felületet a Knauf Tiefengrunddal alapozni kell.

Bedolgozás

A Knauf Flächenspachtelt tiszta, hideg vízbe szórjuk. Keverési arány 0,5 l vízhez 1 kg poranyag szükséges. Kézzel vagy keverő szárral csomómentesre keverjük, 3-5 percig állni hagyjuk, pihentetjük, és bedolgozásra kész az anyag. Használat előtt közvetlenül kb. 1 percig átkeverjük. Glettvassal, simító kanállal vagy spatulával 90 percen belül fel kell dolgozni. Más anyaggal összekeverni nem szabad.

A bekevert anyag nyitott ideje 90 perc, bedolgozása csak kézzel történhet. A fogadófelületet minden esetben Knauf Tiefengrunddal vagy Grundierunggal alapozni kell, több réteg Flächenspachtel felhordása esetén a rétegek közé az alsó réteget is alapozzuk.

A különböző felhasználási területeken a megszokott szerszámok használhatók.

A simítási munka végeztével és a hézagoló száradása után a felületet csiszolni kézi vagy gépi csiszolóval egyaránt lehet.

Használat után a munkaeszközöket azonnal meg kell tisztítani vízzel.

A Knauf Flächenspachtelt +5°C alatt bedolgozni nem szabad.

A Knauf Flächenspachtel kiadósága kb. 1,0 kg/m²/mm.

Bedolgozási körülmények

A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5°C levegő-, építmény- és anyaghőmérséklet. Hézagolási munka csak akkor végezhető, ha a fogadófelület szerkezete nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet.

Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerű a simítás (teljes felületű glettelés) előtt elvégezni.

A Knauf Flächenspachtelt +5 °C alatt tilos rádolgozni a felületre.

Felületképzés

A simított felületre a szokásos felületképzések végezhetők, azaz vékony vagy vastag tapéta, bevonatok, műanyag vagy vizes bázisú mattfestések, ragasztott burkolatok.